



## SCHEDA TECNICA NASTRI DI TRASPORTO

**CODICE:** 458

**TIPO:** SILON 40 HC

### COMPOSIZIONE

<b>LATO TRASPORTO</b>	<b>materiale</b>	tessuto non tessuto agugliato di poliest
	<b>spessore</b>	-
	<b>finitura superficiale</b>	grezzo
	<b>colore</b>	antracite
<b>coeff. Attrito</b>		LF
<b>NUCLEO DI TRAZIONE</b>	<b>materiale</b>	poliestere (PET)
	<b>numero tele</b>	3
	<b>tipo di trama</b>	flessibile
<b>LATO SCORRIMENTO</b>	<b>materiale</b>	tessuto non tessuto agugliato di poliestere
	<b>spessore</b>	-
	<b>finitura</b>	grezzo
	<b>colore</b>	antracite

### DATI TECNICI

<b>Spessore totale (mm)</b>	<b>4,00</b>
<b>Peso (Kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2,40</b>
<b>Trazione (N/mm) all'1%</b>	<b>10</b>
<b>Trazione (N/mm) max ammiss</b>	<b>10</b>
<b>largh.max produz</b>	<b>2000</b>
<b>Resistenza alla temperatura ( ° C )<sup>(1)</sup> min</b>	<b>-20</b>
<b>max</b>	<b>100</b>

<sup>(1)</sup> l'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

#### Diametro minimo di avvolgimento:

<b>penna</b>	<b>no</b>
<b>puleggia in flessione (mm)</b>	<b>60</b>
<b>puleggia in controflessione (mm)</b>	<b>80</b>
<b>Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento:</b>	
<b>lamiera acciaio</b>	<b>0,20</b>
<b>laminato plastica o legno</b>	<b>0,25</b>
<b>tamburo acciaio</b>	<b>0,20</b>
<b>tamburo gommato</b>	<b>0,30</b>

### SETTORI APPLICATIVI

**Tavoli da taglio**

**Industria del legno**

**Movimentazione materiali**

**Imballaggio e confezionamento**

### CARATTERISTICHE

<b>Influenza umidità</b>	<b>no</b>
<b>Idoneità al metal detector</b>	<b>no</b>
<b>Antistaticità dinamica permanente</b>	<b>si</b>
<b>Conduttività superficiale</b>	<b>si</b>
<b>Scorrimento su piano</b>	<b>si</b>
<b>Scorrimento su rulli</b>	<b>si</b>
<b>Scorrimento su piano sui due lati</b>	<b>si</b>
<b>Scorrimento in conca</b>	<b>si</b>
<b>Variazione di pendenza</b>	<b>no</b>
<b>Trasporto inclinato</b>	<b>no</b>
<b>Trasporto con accumulo</b>	<b>si</b>
<b>Trasportatore in curva</b>	<b>no</b>

### CONFORMITA' NORMATIVE

**Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti**

-  
-  
-  
-  
-

### NOTE

**Considerata la natura del prodotto i valori su riportati sono da ritenersi indicativi, soggetti a variazioni**

-  
-

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non né rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti Sacif. In relazione a quanto precede Sacif non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**Edizione:** 24/07/2009

**Data ultimo aggiornamento:**

28/10/2013

Sacif S.r.l.

Strada Provinciale Bonifica Vallemare - 65012 Cepagatti (PE)

www.sacif.it - info@sacif.it

☎ 085 970 05 47 - FAX 085 970 03 86