



## SCHEDA TECNICA NASTRI DI TRASPORTO

**CODICE: 561**

**TIPO: D2/70 HS GP BLUE**

### COMPOSIZIONE

<b>LATO TRASPORTO</b>	<b>materiale</b>	elastomero naturale
	<b>spessore</b>	3,0 mm
	<b>finitura superficiale</b>	GP
	<b>colore</b>	blu
<b>coeff. Attrito</b>		HF
<b>NUCLEO DI TRAZIONE</b>	<b>materiale</b>	poliammide (PA)
	<b>numero tele</b>	-
	<b>tipo di trama</b>	-
<b>LATO SCORRIMENTO</b>	<b>materiale</b>	elastomero sintetico
	<b>spessore</b>	0,5
	<b>finitura</b>	FL
<b>colore</b>		nero

### DATI TECNICI

<b>Spessore totale (mm)</b>	<b>6,40</b>
<b>Peso (Kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>6,00</b>
<b>Trazione (N/mm) all'1%</b>	<b>7,5</b>
<b>Trazione (N/mm) max ammiss</b>	<b>15</b>
<b>largh.max produz</b>	<b>500</b>
<b>Resistenza alla min</b>	<b>0</b>
<b>temperatura ( ° C) <sup>(1)</sup> max</b>	<b>100</b>

<sup>(1)</sup> l'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

#### Diametro minimo di avvolgimento:

<b>penna</b>	<b>no</b>
<b>puleggia in flessione (mm)</b>	<b>100</b>
<b>puleggia in controflessione (mm)</b>	<b>150</b>
<b>Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento:</b>	
<b>lamiera acciaio</b>	<b>0,20</b>
<b>laminato plastica o legno</b>	<b>0,25</b>
<b>tamburo acciaio</b>	<b>0,20</b>
<b>tamburo gommato</b>	<b>0,30</b>

### SETTORI APPLICATIVI

#### Cartotecnica

-  
-  
-

### CARATTERISTICHE

<b>Influenza umidità</b>	<b>si</b>
<b>Idoneità al metal detector</b>	<b>no</b>
<b>Antistaticità dinamica permanente</b>	<b>si</b>
<b>Conduttività superficiale</b>	<b>no</b>
<b>Scorrimento su piano</b>	<b>no</b>
<b>Scorrimento su rulli</b>	<b>si</b>
<b>Scorrimento su piano sui due lati</b>	<b>no</b>
<b>Scorrimento in conca</b>	<b>no</b>
<b>Variazione di pendenza</b>	<b>no</b>
<b>Trasporto inclinato</b>	<b>si</b>
<b>Trasporto con accumulo</b>	<b>no</b>
<b>Trasportatore in curva</b>	<b>no</b>

### CONFORMITA' NORMATIVE

#### Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

-  
-  
-  
-  
-

### NOTE

-  
-  
-  
-

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non né rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti Sacif. In relazione a quanto precede Sacif non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**Edizione: 10/10/2011**

**Data ultimo aggiornamento:**

**28/10/2013**

Sacif S.r.l.

Strada Provinciale Bonifica Vallemare – 65012 Cepagatti (PE)

www.sacif.it - info@sacif.it

☎ 085 970 05 47 – FAX 085 970 03 86